[redacted]

WERNY

Sicherheitsdatenblatt
15 Letzt-Ergebnisses bis 07/01/2021

Produzent : **SAS Ballastières Werny** ***Client :*** **Werkseigenen Produktions-Kontrolle**
Gesteinkörnung : **Edelbrechsand gew 1/3**
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung		Norme	Kategorie
1	*3.15*	*Wunsch Lieferkörnung Kunde*	*Réf.Producteur/Client*

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	6.3	f	FM	W
Ausmas					10	15	15			6	0.6	
V.S.S.+U					17		100			13.00		
V.S.S.				5	16	66	99			10.00		
V.S.I.				0	6	51	89	100				
V.S.I.-U					5		84					

Informative Teil

Produktion resultat

	von 04/05/20 bis 14/12/20											
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	6.3	f	FM	W
CI-C1/20/19	0.4	1	3	5	18	78	99	100	100	0.39	3.95	0.9
CI-C1/20/20	0.0	0	1	4	19	73	99	99	100	0.00	4.02	7.7
CI-C1/20/21	0.2	1	2	4	16	82	99	100	100	0.20	3.95	-1.7
CI-C1/20/22	0.5	1	3	5	19	85	99	100	100	0.52	3.88	18.1
CI-C1/20/23	0.7	1	3	5	19	85	99	100	100	0.69	3.87	2.5
CI-C1/20/29	1.0	2	3	5	17	88	99	100	100	1.01	3.86	59.7
CI-C1/20/30	0.8	2	3	5	19	87	99	100	100	0.78	3.85	3.2
CI-C1/20/31	0.7	1	2	5	12	47	96	100	100	0.70	4.33	0.2
CI-C1/20/32	0.2	0	1	1	5	36	96	100	100	0.18	4.58	8.2
CI-C1/20/33	0.4	1	1	4	18	52	97	100	100	0.36	4.24	2.4
CI-C1/20/34	1.6	2	3	4	11	86	99	100	100	1.57	3.93	6.1
CI-C1/20/44	0.5	1	2	5	20	56	97	99	100	0.51	4.17	2.9
CI-C1/20/45	1.2	3	3	5	18	76	98	100	100	1.22	3.96	3.5
CI-C1/20/48	0.4	1	3	5	18	51	96	99	100	0.41	4.23	5.6
CI-C1/20/51	0.8	2	2	5	19	56	97	100	100	0.78	4.16	3.2
Maxi	1.6	3	3	5	20	88	99	100	100	1.57	4.58	59.7
Xk+1.25xAbstand-type	1.1	2	3	5	22	91	99	100	100	1.14	4.33	26.9
Mittelwert Xf	0.6	1	2	4	17	69	98	100	100	0.62	4.06	8.2
Xk-1.25xAbstand-type	0.1	1	1	3	11	47	96	99	100	0.10	3.80	0.0
Mini	0.0	0	1	1	5	36	96	99	100	0.00	3.85	-1.7
Abstand-type	0.42	0.7	0.8	0.9	4.2	17.6	1.2	0.2	0.0	0.416	0.210	15.00
Prüfergebniszahl	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Produzent : **SAS Ballastières Werny** ***Client :*** **Werkseigenen Produktions-Kontrolle**
Gesteinkörnung : **Edelbrechsand gew 1/3**
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand



WIL 11.04.47.53 (c) Arcade 1996,2019