



Producteur : SAS Ballastières Werny
Granulats : 4/32R CI
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Client : Contrôle Interne

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4

31.5

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

MU

	0.063	d/2 2	d 4	5	6.3	8	10	12.5	D/2 16	20	25	D 31.5	40	1.4D 45	2D 63	f	FI	W
Etendue e									35									
V.S.S.+U			5	15					71			100					24.00	
V.S.S.	1.5		5	15					65			99					20.00	
V.S.I.				0					30			90						
V.S.I.-U				0					24			85						

Partie informative

Résultats de production

du 09/03/20 au 07/12/20

	0.063	2	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	45	63	f	FI	W
CI-4/32/20/11	0.0	0	3	9	16	25	34	44	56	69	93	99	100	100	100	0.00		3.3
CI-4/32/20/17	0.0	0	4	10	17	26	34	41	50	63	83	99	100	100	100	0.00	16.22	1.1
CI-4/32/20/24	0.1	0	2	6	10	17	26	36	50	66	90	99	100	100	100	0.06		1.9
CI-4/32/20/26	0.0	0	1	5	11	19	29	39	52	68	89	99	100	100	100	0.02		1.9
CI-4/32/20/30	0.1	0	2	6	12	21	31	42	53	67	89	99	100	100	100	0.10		1.3
CI-4/32/20/33	0.1	0	1	4	9	17	25	34	45	61	77	98	100	100	100	0.06	11.76	2.2
CI-4/32/20/34	0.2	0	1	3	12	23	31	42	52	68	92	99	100	100	100	0.24		1.2
CI-4/32/20/35	0.3	0	0	0	1	5	14	28	51	68	94	99	100	100	100	0.26		0.3
CI-4/32/20/39	0.1	0	1	4	10	18	28	40	52	72	95	99	100	100	100	0.07		0.9
CI-4/32/20/41	0.0	0	1	2	5	12	21	35	50	68	95	99	100	100	100	0.03	19.72	2.2
CI-4/32/20/43	0.0	0	1	2	5	10	19	32	50	69	88	99	100	100	100	0.02		2.1
CI-4/32/20/45	0.0	0	2	6	13	23	32	41	51	65	83	99	100	100	100	0.01	13.04	2.0
CI-4/32/20/48	0.0	0	2	6	13	23	32	41	51	64	83	99	100	100	100	0.01	12.84	2.2
CI-4/32/20/49	0.0	0	1	4	9	17	27	38	52	71	91	99	100	100	100	0.02		2.2
CI-4/32/20/50	0.1	0	1	2	5	12	24	37	54	74	95	99	100	100	100	0.07	17.21	3.8
Maximum	0.3	0	4	10	17	26	34	44	56	74	95	99	100	100	100	0.26	19.72	3.8
Xf+1.25xEcart-types	0.2	0	3	8	15	25	34	43	54	72	96	99	100	100	100	0.16		3.0
Moyenne Xf	0.1	0	2	5	10	18	27	38	51	68	89	99	100	100	100	0.06	15.13	1.9
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	1	4	10	20	33	48	63	82	99	100	100	100	0.00		0.8
Minimum	0.0	0	0	0	1	5	14	28	45	61	77	98	100	100	100	0.00	11.76	0.3
Ecart-type	0.08	0.1	1.1	2.6	4.3	6.0	5.8	4.3	2.4	3.5	5.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.079	2.816	0.90
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6	15
Catégorie XPP18545/10	A	A	A						A			D		A	A		A	



Producteur : SAS Ballastières Werny
Granulats : 4/32R CI
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Client : Contrôle Interne

