



Gesteinkörnung : 0/2 edelbrechsand gew
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung

Norme

Kategorie

0 2

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139


Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	f	FM	W
Ausmas			50		40	10			10	0.6	
V.S.S.+U	4.0		55			97				3.45	
V.S.S.	3.0		53			95			3.00	3.30	
V.S.I.			3			85	95	100		2.70	
V.S.I.-U			1			83	94			2.55	

Informative Teil Production resultat

von 24/04/23 bis 28/08/23

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	W
Maxi	2.7	7	19	38	60	91	99	100	2.74	3.28	8.2
Xk+1.25xAbstand-type	2.0	6	18	36	59	90	99	100	2.03	3.24	5.4
Mittelwert Xf	1.3	4	14	31	54	88	99	100	1.28	3.09	3.0
Xk-1.25xAbstand-type	0.5	2	10	27	48	86	98	100	0.54	2.93	0.7
Mini	0.3	1	6	24	46	85	98	100	0.29	2.88	1.0
Abstand-type	0.60	1.5	3.4	3.7	4.4	1.5	0.4	0.0	0.595	0.130	1.90



Dimension mm

WIL 11.04.47.53 (c) Arcade 1996,2019