



Gesteinkörnung : 11.2/16 edelsplitt
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberheinkies und sand

Client : Werkseigenen Produktions-Kontrolle

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung

11.2 16

Norme

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Kategorie

EN 13043

	0.063	d/2 5.6	6.3	8	10	d 11.2	12.5	14	D 16	18	20	1.4D 22.4	2D 31.5	f	F	FI	W
Ausmas						10			10								
V.S.S.+U		6				20			100							14.00	
V.S.S.		5				15			99					0.50		10.00	
V.S.I.						0			90			98	100				
V.S.I.-U						0			85			97					

Informative Teil Production resultat

von 12/04/21 bis 22/08/22

	0.063	5.6	6.3	8	10	11.2	12.5	14	16	18	20	22.4	31.5	f	F	FI	W
Maxi	0.1	0	0	1	4	12	28	58	93	100	100	100	100	0.07	0.20	9.40	2.8
Xk+1.25xAbstand-type	0.0	0	0	1	4	11	27	57	92	100	100	100	100	0.05			2.1
Mittelwert Xf	0.0	0	0	1	3	8	23	52	91	100	100	100	100	0.03	0.20	8.49	1.7
Xk-1.25xAbstand-type	0.0	0	0	0	2	6	19	47	90	99	100	100	100	0.01			1.3
Mini	0.0	0	0	0	1	5	18	45	90	99	100	100	100	0.00	0.20	7.58	1.3
Abstand-type	0.02	0.1	0.1	0.3	0.8	1.8	3.1	4.3	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.017	0.000	0.687	0.30

