



Gesteinkörnung : 16/31.5 roulé
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberheinkies und sand

Client : Werkseigenen Produktions-Kontrolle

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung

Norme

Kategorie

16 31.5

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A

		d/2			d			D/1.4		D	1.4D	2D				
	0.063	8	10	12.5	16	18	20	22.4	25	31.5	45	63	Argl	f	FI	W
Ausmas					15					15						
V.S.S.+U		6			21					100					24.00	
V.S.S.		5			16					99				1.50	20.00	
V.S.I.		0			1					84	98	100				
V.S.I.-U		0			0					79	97	100				

Informative Teil

Produktion resultat

von 16/01/23 bis 28/08/23

	0.063	8	10	12.5	16	18	20	22.4	25	31.5	45	63	Argl	f	FI	W
Maxi	0.1	0	0	2	9	22	42	63	87	99	100	100	1.30	0.08	15.45	1.5
Xk+1.25xAbstand-type	0.1	0	0	1	9	24	44	64	84	99	100	100		0.05		
Mittelwert Xf	0.0	0	0	1	6	17	34	54	76	99	100	100	0.65	0.03	12.96	1.1
Xk-1.25xAbstand-type	0.0	0	0	0	2	10	24	44	69	98	100	100		0.00		
Mini	0.0	0	0	0	1	5	17	39	66	98	100	100	0.00	0.01	9.21	0.1
Abstand-type	0.02	0.0	0.1	0.6	2.9	5.5	8.1	7.9	5.8	0.5	0.0	0.0	0.650	0.022	2.389	0.40

