



Gesteinkörnung : 8/11.2 edelsplitt
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

Client : Werkseigenen Produktions-Kontrolle

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung

Norme

Kategorie

8 11.2

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043


Réf.Producteur/Client

		d/2				d				D				1.4D	2D				
	0.063	4	5	6.3	8	10	11.2	12.5	16	22.4	Cg	f	FI	W					
Ausmas																			
V.S.S.+U																			
V.S.S.																			
V.S.I.																			
V.S.I.-U																			

Informative Teil Production resultat

von 19/04/21 bis 28/08/23

	0.063	4	5	6.3	8	10	11.2	12.5	16	22.4	Cg	f	FI	W
Maxi	0.2	1	2	6	15	69	92	99	100	100	C95/1	0.15	11.10	24.8
Xk+1.25xAbstand-type	0.1	1	1	4	16	68	91	99	100	100	C95/1	0.10	10.90	12.7
Mittelwert Xf	0.1	0	1	3	13	64	90	99	100	100	C95/1	0.06	9.59	4.7
Xk-1.25xAbstand-type	0.0	0	0	1	9	60	90	98	100	100	C95/1	0.01	8.29	0.0
Mini	0.0	0	0	1	7	59	90	98	100	100	C95/1	0.01	8.22	2.0
Abstand-type	0.04	0.2	0.3	1.2	2.8	3.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.000	0.038	1.044	6.30



Dimension mm

WIL 11.04.47.53 (c) Arcade 1996,2019