



Gesteinkörnung : 8/16 rundkies
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberheinkies und sand

Client : Werkseigenen Produktions-Kontrolle

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung

Norme

Kategorie

8 16

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

EN 12620

		d/2				d				D			1.4D	2D				
	0.063	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	22.4	31.5	Cq	f	FI	W			
Ausmas					15			15		15								
V.S.S.+U		6			25			100						24.00				
V.S.S.		5			20			99					1.50	20.00				
V.S.I.					0			90		98	100							
V.S.I.-U					0			85		97								

Informative Teil

Produktion resultat

von 25/04/22 bis 28/08/23

	0.063	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	22.4	31.5	Cq	f	FI	W
Maxi	0.2	0	1	2	15	49	81	97	100	100	100		0.23	19.00	3.3
Xk+1.25xAbstand-type	0.1	0	1	2	11	39	73	97	100	100	100		0.12		2.8
Mittelwert Xf	0.0	0	0	1	7	30	64	94	100	100	100	0.00	0.05	15.24	1.9
Xk-1.25xAbstand-type	0.0	0	0	0	3	21	55	92	100	100	100		0.00		1.0
Mini	0.0	0	0	0	3	19	50	90	100	100	100		0.00	11.28	0.2
Abstand-type	0.06	0.1	0.3	0.7	3.2	7.3	7.3	2.1	0.0	0.0	0.0		0.060	2.197	0.70

