



Granulats : 0/2 concassé sec
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

a

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4D 2.8	2D 4	f	SE	W
Etendue e	6					20	10					
V.S.S.+U	17.0					72	98					
V.S.S.	16.0					71	96			16.00		
V.S.I.	10.0					51	86	98	100		60.00	
V.S.I.-U	9.0					50	84	97	100			

Partie informative

Résultats de production

du 27/11/23 au 25/03/24

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	SE	W
Maximum	13.7	18	24	32	50	69	96	100	100	13.65	74.38	8.0
Xf+1.25xEcart-types	13.6	16	21	31	47	69	96	100	100	13.62		6.9
Moyenne Xf	12.7	15	19	28	42	62	93	100	100	12.69	73.65	3.9
Xf-1.25xEcart-types	11.7	13	17	26	37	56	90	100	100	11.75		1.0
Minimum	10.9	12	16	24	35	52	89	99	100	10.91	72.91	1.3
Ecart-type	0.75	1.3	1.7	2.0	3.9	5.2	2.2	0.2	0.0	0.751	0.734	2.30

