



Gesteinkörnung : 0/2 edelbrechsand gew
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

Normative Teil
Werte auf die sich der produzent verpflichtet
Norme

Lieferkörnung

0	2
---	---

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Kategorie

Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	f	FM	SE	W
Ausmas			50		40	10			10	0.6		
V.S.S.+U	4.0		55			97				3.45		
V.S.S.	3.0		53			95			3.00	3.30		
V.S.I.			3			85	95	100		2.70		
V.S.I.-U			1			83	94			2.55		

Informative Teil
Production resultat

von 14/04/25 bis 28/07/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	SE	W
Maxi	2.5	7	20	40	65	93	100	100	2.46	3.21		7.7
Xk+1.25xAbstand-type	2.1	6	20	39	64	93	100	100	2.05	3.06		5.8
Mittelwert Xf	1.4	5	17	35	59	91	99	100	1.43	2.93	88.57	3.8
Xk-1.25xAbstand-type	0.8	4	15	31	55	88	98	100	0.82	2.79		1.7
Mini	0.8	3	12	28	50	85	96	100	0.78	2.75		1.9
Abstand-type	0.49	1.0	1.9	2.9	3.5	2.0	0.8	0.0	0.495	0.110		1.60

