



Granulats : 0/2 concassé lavé
Péetrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	f	FM	SE	W
Etendue e			50		40	10			10	0.6		
V.S.S.+U	4.0		55			97				3.45		
V.S.S.	3.0		53			95			3.00	3.30		
V.S.I.			3			85	95	100		2.70		
V.S.I.-U			1			83	94			2.55		

Partie informative

Résultats de production

du 14/04/25 au 28/07/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	SE	W
Maximum	2.5	7	20	40	65	93	100	100	2.46	3.21		7.7
Xf+1.25xEcart-types	2.1	6	20	39	64	93	100	100	2.05	3.06		5.8
Moyenne Xf	1.4	5	17	35	59	91	99	100	1.43	2.93	88.57	3.8
Xf-1.25xEcart-types	0.8	4	15	31	55	88	98	100	0.82	2.79		1.7
Minimum	0.8	3	12	28	50	85	96	100	0.78	2.75		1.9
Ecart-type	0.49	1.0	1.9	2.9	3.5	2.0	0.8	0.0	0.495	0.110		1.60

