



Granulats : 0/2 roulé
Péetrographie : Alluvionaie silico-calcaire

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0	2
---	---

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	f	FM	SE	W
Etendue e			50		40	10			10	0.6		
V.S.S.+U			75		98	97				2.55		
V.S.S.			71		95	95			10.00	2.40		
V.S.I.			21		55	85	95	100		1.80		
V.S.I.-U			17		52	83	94			1.65		

Partie informative
Résultats de production

du 14/04/25 au 28/07/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	SE	W
Maximum	1.9	7	50	83	87	94	98	100	1.88	2.39		11.3
Xf+1.25xEcart-types	1.4	6	48	84	87	93	98	100	1.45	2.24		7.7
Moyenne Xf	0.9	4	41	77	82	91	97	100	0.86	2.04	90.23	4.2
Xf-1.25xEcart-types	0.3	3	34	71	78	88	97	100	0.27	1.85		0.7
Minimum	0.2	2	31	65	74	86	97	100	0.19	1.83		1.0
Ecart-type	0.47	1.5	5.3	5.1	3.6	1.8	0.5	0.0	0.471	0.160		2.80

