



Gesteinkörnung : 16/31.5 roulé
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberheinkies und sand

Client : Werkseigenen Produktions-Kontrolle

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung

Norme

Kategorie

16

31.5

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A

		d/2			d			D/1.4		D	1.4D	2D				
	0.063	8	10	12.5	16	18	20	22.4	25	31.5	45	63	Argl	f	FI	W
Ausmas					15					15						
V.S.S.+U		6			21					100					24.00	
V.S.S.		5			16					99				1.50	20.00	
V.S.I.		0			1					84	98	100				
V.S.I.-U		0			0					79	97	100				

Informative Teil

Produktion resultat

von 17/02/25 bis 28/07/25

	0.063	8	10	12.5	16	18	20	22.4	25	31.5	45	63	Argl	f	FI	W
Maxi	0.1	0	1	2	15	33	53	70	87	99	100	100		0.08	19.87	1.6
Xk+1.25xAbstand-type	0.1	0	0	2	12	28	47	65	82	99	100	100		0.06		1.7
Mittelwert Xf	0.0	0	0	1	7	20	36	53	71	96	100	100		0.03	13.95	1.3
Xk-1.25xAbstand-type	0.0	0	0	0	3	11	26	41	61	94	100	100		0.01		1.0
Mini	0.0	0	0	0	2	6	24	38	54	93	100	100		0.02	8.87	0.5
Abstand-type	0.02	0.1	0.1	0.5	3.3	6.5	8.6	9.5	8.6	2.1	0.0	0.0		0.019	4.262	0.30

