

**Granulats :** 2/8 roulé  
**Péetrographie :** Alluvionaire silico-calcaire

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2

8

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

EN 12620

	0.063	d/2 1	d 2	D/2 4	5	6.3	D 8	10	1.4D 11.2	2D 16	f	FI	W
Etendue e			20	20			15						
V.S.S.+U		6	25	25			100		100			24.00	
V.S.S.		5	20	20			99		100		1.50	20.00	
V.S.I.			0	0			85		98	100			
V.S.I.-U			0	0			80		97				

### Partie informative

Résultats de production

du 16/09/24 au 28/07/25

	0.063	1	2	4	5	6.3	8	10	11.2	16	f	FI	W
Maximum	0.2	1	1	20	53	83	99	100	100	100	0.16	14.71	6.2
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	0	21	50	82	100	100	100	100	0.07		
Moyenne Xf	0.0	0	0	14	36	68	96	100	100	100	0.02	9.03	4.3
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	7	22	53	91	100	100	100	0.00		
Minimum	0.0	0	0	4	13	43	85	100	100	100	0.00	0.00	1.1
Ecart-type	0.04	0.2	0.2	5.3	11.3	11.4	3.8	0.0	0.0	0.0	0.040	3.583	1.50

