



Granulats : 4/8 concassé
Péetrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 8

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

EN 13043

	0.063	d/2 2	d 4	5	D/1.4 5.6	6.3	D 8	10	1.4D 11.2	2D 16	f	FI	W
Etendue e			10		30		10						
V.S.S.+U		6	20		86		100		100		0.80	24.00	
V.S.S.		5	15		80		99		100	100	0.50	20.00	
V.S.I.		0	0		20		90		98	100			
V.S.I.-U		0	0		14		85		97				

Partie informative

Résultats de production

du 07/04/25 au 28/07/25

	0.063	2	4	5	5.6	6.3	8	10	11.2	16	f	FI	W
Maximum	0.1	1	8	27	42	64	97	100	100	100	0.10	15.20	3.8
Xf+1.25xEcart-types	0.1	1	8	25	40	61	96	100	100	100	0.08		3.6
Moyenne Xf	0.1	0	6	21	35	55	93	100	100	100	0.05	12.16	3.1
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	5	17	29	49	89	100	100	100	0.02		2.6
Minimum	0.0	0	4	16	28	47	90	99	100	100	0.02	9.62	2.4
Ecart-type	0.02	0.1	1.3	3.3	4.2	4.8	2.8	0.3	0.0	0.0	0.024	2.307	0.40

