



Gesteinkörnung : 8/11.2 edelsplitt
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

Client : Werkseigenen Produktions-Kontrolle

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung

Norme

Kategorie

8 11.2

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043


Réf.Producteur/Client

		d/2				d	D			1.4D	2D				
	0.063	4	5	6.3	8	10	11.2	12.5	16	22.4	Cg	f	FI	W	
Ausmas															
V.S.S.+U															
V.S.S.															
V.S.I.															
V.S.I.-U															

Informative Teil Production resultat

von 11/09/23 bis 26/05/25

	0.063	4	5	6.3	8	10	11.2	12.5	16	22.4	Cg	f	FI	W
Maxi	0.1	1	1	5	15	73	93	100	100	100	C95/1	0.12	10.27	2.3
Xk+1.25xAbstand-type	0.1	1	1	3	14	69	92	100	100	100	C95/1	0.10	9.66	2.5
Mittelwert Xf	0.1	0	1	2	12	62	91	99	100	100	C95/1	0.06	8.48	1.6
Xk-1.25xAbstand-type	0.0	0	0	1	10	54	90	98	100	100	C95/1	0.02	7.30	0.7
Mini	0.0	0	0	1	9	53	90	98	100	100	C95/1	0.01	7.20	0.2
Abstand-type	0.03	0.2	0.3	1.0	1.8	6.1	0.7	0.5	0.0	0.0	0.000	0.029	0.946	0.70



Dimension mm

WIL 11.07.04.53 (c) Arcade 1996,2023