



Granulats : 8/11.2 concassé
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Client : Contrôle Interne

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

8 11.2

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Réf.Producteur/Client


	0.063	d/2	4	5	6.3	d	8	10	11.2	12.5	1.4D	16	2D	22.4	Cg	f	FI	W
Etendue e																		
V.S.S.+U																		
V.S.S.																		
V.S.I.																		
V.S.I.-U																		

Partie informative

Résultats de production

du 11/09/23 au 26/05/25

	0.063	4	5	6.3	8	10	11.2	12.5	16	22.4	Cg	f	FI	W
Maximum	0.1	1	1	5	15	73	93	100	100	100	C95/1	0.12	10.27	2.3
Xf+1.25xEcart-types	0.1	1	1	3	14	69	92	100	100	100	C95/1	0.10	9.66	2.5
Moyenne Xf	0.1	0	1	2	12	62	91	99	100	100	C95/1	0.06	8.48	1.6
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	1	10	54	90	98	100	100	C95/1	0.02	7.30	0.7
Minimum	0.0	0	0	1	9	53	90	98	100	100	C95/1	0.01	7.20	0.2
Ecart-type	0.03	0.2	0.3	1.0	1.8	6.1	0.7	0.5	0.0	0.0	0.000	0.029	0.946	0.70



Dimension en mm

WIL 11.07.04.53 (c) Arcade 1996,2023