



Gesteinkörnung : 8/16 rundkies
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberheinkies und sand

Client : Werkseigenen Produktions-Kontrolle

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung

Norme

Kategorie

8 16

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

EN 12620

		d/2				d				D			1.4D	2D			
	0.063	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	22.4	31.5	Cq	f	FI	W		
Ausmas					15			15		15							
V.S.S.+U		6			25			100						24.00			
V.S.S.		5			20			99					1.50	20.00			
V.S.I.					0			85		98	100						
V.S.I.-U					0			80		97							

Informative Teil

Produktion resultat

von 09/09/24 bis 28/07/25

	0.063	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	22.4	31.5	Cq	f	FI	W
Maxi	0.0	0	1	4	20	57	83	99	100	100	100	1.00	0.05	19.59	121.1
Xk+1.25xAbstand-type	0.0	0	1	3	17	49	79	99	100	100	100		0.04		
Mittelwert Xf	0.0	0	0	2	11	37	68	96	100	100	100	0.50	0.02	16.76	10.3
Xk-1.25xAbstand-type	0.0	0	0	0	5	25	57	93	100	100	100		0.01		
Mini	0.0	0	0	0	3	25	49	90	100	100	100	0.00	0.01	11.99	0.4
Abstand-type	0.01	0.0	0.2	1.1	4.7	9.5	9.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.500	0.012	2.358	30.70

