



Gesteinkörnung : 0/2 edelbrechsand gew
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

Normative Teil
Werte auf die sich der produzent verpflichtet
Norme

Lieferkörnung

0	2
---	---

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Kategorie

Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	f	FM	SE	W
Ausmas			50		40	10			10	0.6		
V.S.S.+U	4.0		55			97				3.45		
V.S.S.	3.0		53			95			3.00	3.30		
V.S.I.			3			85	95	100		2.70		
V.S.I.-U			1			83	94			2.55		

Informative Teil
Production resultat

von 07/07/25 bis 20/10/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	SE	W
Maxi	2.6	8	22	41	68	93	100	100	2.58	3.01		6.1
Xk+1.25xAbstand-type	2.5	8	21	40	65	93	99	100	2.49	2.98		5.3
Mittelwert Xf	1.8	6	18	37	61	91	99	100	1.76	2.87	79.75	3.6
Xk-1.25xAbstand-type	1.0	5	16	33	57	90	98	100	1.04	2.75		2.0
Mini	0.7	4	16	33	56	89	98	100	0.68	2.71		1.1
Abstand-type	0.58	1.2	1.9	2.8	3.3	1.3	0.4	0.0	0.581	0.090		1.30

