



Granulats : 0/2 concassé lavé
Pétrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme XPP 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	f	FM	SE	W
						2	2.8	4				
Etendue e			50		40	10			10	0.6		
V.S.S.+U	4.0		55			97				3.45		
V.S.S.	3.0		53			95			3.00	3.30		
V.S.I.			3			85	95	100		2.70		
V.S.I.-U			1			83	94			2.55		

Partie informative

Résultats de production

du 07/07/25 au 20/10/25

0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	SE	W
Maximum	2.6	8	22	41	68	93	100	100	2.58	3.01	6.1
Xf+1.25xEcart-types	2.5	8	21	40	65	93	99	100	2.49	2.98	5.3
Moyenne Xf	1.8	6	18	37	61	91	99	100	1.76	2.87	79.75
Xf-1.25xEcart-types	1.0	5	16	33	57	90	98	100	1.04	2.75	2.0
Minimum	0.7	4	16	33	56	89	98	100	0.68	2.71	1.1
Ecart-type	0.58	1.2	1.9	2.8	3.3	1.3	0.4	0.0	0.581	0.090	1.30

