



Granulats : 0/2 concassé sec
Pétrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

a

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	D/2	D	1.4D	2D	f	SE	W
Etendue e	6					20	10					
V.S.S.+U	17.0					72	98					
V.S.S.	16.0					71	96			16.00		
V.S.I.	10.0					51	86	98	100		60.00	
V.S.I.-U	9.0					50	84	97	100			

Partie informative

Résultats de production

du 07/07/25 au 20/10/25

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	SE	W
Maximum	15.7	19	24	35	51	71	96	100	100	15.74		2.8
Xf+1.25xEcart-types	14.2	17	22	33	48	70	95	100	100	14.22		2.4
Moyenne Xf	12.4	14	18	28	42	63	93	100	100	12.39	62.22	1.8
Xf-1.25xEcart-types	10.6	12	15	24	36	56	91	99	100	10.56		1.1
Minimum	10.0	10	13	21	31	51	90	98	100	10.01		0.7
Ecart-type	1.46	2.0	2.7	3.6	5.0	5.3	1.6	0.5	0.0	1.463		0.50

