



Granulats : 0/2 roulé
Péetrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	f	FM	SE	W
Etendue e			50		40	10			10	0.6		
V.S.S.+U			75		98	97				2.55		
V.S.S.			71		95	95			10.00	2.40		
V.S.I.			21		55	85	95	100		1.80		
V.S.I.-U			17		52	83	94			1.65		

Partie informative

Résultats de production

du 07/07/25 au 20/10/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	SE	W
Maximum	5.0	10	50	84	88	94	99	100	5.04	2.37		11.6
Xf+1.25xEcart-types	2.9	9	51	84	88	94	98	100	2.86	2.27		8.8
Moyenne Xf	1.4	6	41	77	83	91	97	100	1.43	2.02	90.50	5.1
Xf-1.25xEcart-types	0.0	3	32	71	78	88	97	100	0.00	1.77		1.3
Minimum	0.2	1	23	69	76	86	96	100	0.16	1.82		1.7
Ecart-type	1.15	2.3	7.6	5.2	4.1	2.2	0.7	0.0	1.148	0.200		3.00

