



Gesteinkörnung : 0/4 R Mischung
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

Normative Teil
Werte auf die sich der produzent verpflichtet
Norme

Lieferkörnung

0	4
---	---

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Kategorie

A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	f	FM	W	SE
Ausmas	6		40		40		10			6	0.6		
V.S.S.+U	9.0		60		91		100			9.00	2.91		
V.S.S.	8.0		56		88		99			8.00	2.76		
V.S.I.	2.0		16		48		89	95	100	2.00	2.16		65.00
V.S.I.-U	1.0		12		45		87	94		1.00	2.01		59.00

Informative Teil
Produktion resultat

von 15/07/25 bis 03/11/25

von 06/10/25 bis 06/10/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f	FM	W	SE
Maxi	4.1	9	39	65	72	83	96	100	100	4.06	2.74	8.8	
Xk+1.25xAbstand-type	4.1	9	37	65	72	83	96	99	100	4.13	2.68	6.5	
Mittelwert Xf	3.5	8	33	61	69	81	95	99	100	3.47	2.54	3.9	83.41
Xk-1.25xAbstand-type	2.8	6	29	57	66	79	94	99	100	2.80	2.40	1.4	
Mini	2.1	5	29	55	65	78	92	99	100	2.15	2.37	1.0	
Abstand-type	0.53	1.0	3.2	3.0	2.4	1.7	0.8	0.3	0.0	0.533	0.110	2.10	

