



SAS Ballastières Werny

Lieu dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 26/11/2025 Fin de validité 26/05/2026

Page 1/1, imprimé le mercredi 26 novembre 2025

Granulats : 0/4 R recomposé
Pétrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Classe granulaire

0	4
---	---

Norme XPP 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f	FM	W	SE
Etendue e	6		40		40		10			6	0.6		
V.S.S.+U	9.0		60		91		100			9.00	2.91		
V.S.S.	8.0		56		88		99			8.00	2.76		
V.S.I.	2.0		16		48		89	95	100	2.00	2.16		65.00
V.S.I.-U	1.0		12		45		87	94		1.00	2.01		59.00

Partie informative

Résultats de production

du 15/07/25 au 03/11/25

du 06/10/25 au 06/10/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f	FM	W	SE
Maximum	4.1	9	39	65	72	83	96	100	100	4.06	2.74	8.8	
Xf+1.25xEcart-types	4.1	9	37	65	72	83	96	99	100	4.13	2.68	6.5	
Moyenne Xf	3.5	8	33	61	69	81	95	99	100	3.47	2.54	3.9	83.41
Xf-1.25xEcart-types	2.8	6	29	57	66	79	94	99	100	2.80	2.40	1.4	
Minimum	2.1	5	29	55	65	78	92	99	100	2.15	2.37	1.0	
Ecart-type	0.53	1.0	3.2	3.0	2.4	1.7	0.8	0.3	0.0	0.533	0.110	2.10	

