



Gesteinkörnung : 11.2/16 edelsplitt
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberheinkies und sand

Client : Werkseigenen Produktions-Kontrolle

Normative Teil
Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung

11.2	16
------	----

Norme

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043
--

Kategorie

EN 13043

		d/2				d				D			1.4D	2D			
	0.063	5.6	6.3	8	10	11.2	12.5	14	16	18	20	22.4	31.5	f	F	FI	W
Ausmas						10			10								
V.S.S.+U		6				20			100							14.00	
V.S.S.		5				15			99					0.50		10.00	
V.S.I.						0			90			98	100				
V.S.I.-U						0			85			97					

Informative Teil
Produktion resultat

	von 25/07/22 bis 15/09/25																
	0.063	5.6	6.3	8	10	11.2	12.5	14	16	18	20	22.4	31.5	f	F	FI	W
Maxi	0.3	1	1	1	5	12	29	58	93	100	100	100	100	0.31	0.20	9.40	2.8
Xk+1.25xAbstand-type	0.2	0	1	1	4	12	28	57	91	100	100	100	100	0.18			2.1
Mittelwert Xf	0.1	0	0	1	3	9	24	52	90	99	100	100	100	0.08	0.17	6.73	1.6
Xk-1.25xAbstand-type	0.0	0	0	0	3	7	21	47	90	99	100	100	100	0.00			1.2
Mini	0.0	0	0	0	2	6	20	45	90	98	100	100	100	0.02	0.10	4.69	1.2
Abstand-type	0.08	0.1	0.2	0.3	0.7	1.8	2.7	3.9	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.083	0.047	1.818	0.40

