



SAS Ballastières Werny

Lieu dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 26/11/2025 Fin de validité 26/05/2026

Page 1/1, imprimé le mercredi 26 novembre 2025

Granulats : 16/22.4 roulé
Pétrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie contractuelle Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

16	22.4
----	------

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Norme

Catégorie

Code A

	d/2	d				D		1.4D		2D		f	Fl	W
	0.063	8	10	12.5	14	16	18	20	22.4	25	31.5	45		
Etendue e						15			15					
V.S.S.+U	2.1	6				25			100					24.00
V.S.S.	1.5	5				20			96				1.50	20.00
V.S.I.		0				5			81		98	100		
V.S.I.-U		0				0			76		97			

Partie informative Résultats de production

du 13/01/25 au 27/10/25

0.063	8	10	12.5	14	16	18	20	22.4	25	31.5	45	f	Fl	W	
Maximum	0.0	0	1	4	10	20	52	76	93	99	100	100	0.05	18.65	1.8
Xf+1.25xEcart-types	0.0	0	1	4	9	20	48	73	90	99	100	100	0.04		1.7
Moyenne Xf	0.0	0	0	2	5	14	37	61	85	97	100	100	0.02	15.80	1.3
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	1	8	25	49	79	95	100	100	0.00		0.9
Minimum	0.0	0	0	0	1	8	24	46	81	94	100	100	0.00	9.59	0.4
Ecart-type	0.01	0.1	0.2	1.3	3.1	4.6	9.0	9.6	4.4	1.4	0.0	0.0	0.013	2.923	0.30

