



Gesteinkörnung : 16/31.5 roulé
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberheinkies und sand

Client : Werkseigenen Produktions-Kontrolle

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung

Norme

Kategorie

16

31.5

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A

		d/2				d				D/1.4		D	1.4D	2D				
	0.063	8	10	12.5	16	18	20	22.4	25	31.5	45	63	Argl	f	FI	W		
Ausmas					15					15								
V.S.S.+U		6			21					100					24.00			
V.S.S.		5			16					99				1.50	20.00			
V.S.I.		0			1					84	98	100						
V.S.I.-U		0			0					79	97	100						

Informative Teil
Produktion resultat

von 10/06/25 bis 06/10/25

	0.063	8	10	12.5	16	18	20	22.4	25	31.5	45	63	Argl	f	FI	W
Maxi	0.1	0	0	1	10	26	48	66	79	99	100	100		0.08	17.93	1.6
Xk+1.25xAbstand-type	0.1	0	0	1	9	24	42	60	75	98	100	100		0.06		1.7
Mittelwert Xf	0.0	0	0	1	6	16	30	46	64	95	100	100		0.03	13.40	1.1
Xk-1.25xAbstand-type	0.0	0	0	0	2	8	19	33	53	92	100	100		0.01		0.4
Mini	0.0	0	0	0	1	5	14	27	48	92	100	100		0.02	8.87	0.1
Abstand-type	0.02	0.1	0.1	0.3	2.7	6.4	9.3	10.8	8.8	2.1	0.0	0.0		0.018	4.530	0.50

