



SAS Ballastières Werny

Lieu dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 26/11/2025 Fin de validité 26/05/2026

Page 1/1, imprimé le mercredi 26 novembre 2025

Granulats : 16/31.5 roulé

Pétrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Client : Contrôle Interne

Classe granulaire

16	31.5
----	------

Partie contractuelle Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Norme XPP 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

Code A

	d/2	d		D/1.4		D	1.4D	2D								
	0.063	8	10	12.5	16	18	20	22.4	25	31.5	45	63	Argl	f	Fl	w
Etendue e					15					15						
V.S.S.+U		6			21					100					24.00	
V.S.S.		5			16					99				1.50	20.00	
V.S.I.		0			1					84	98	100				
V.S.I.-U		0			0					79	97	100				

Partie informative Résultats de production

du 10/06/25 au 06/10/25

	0.063	8	10	12.5	16	18	20	22.4	25	31.5	45	63	Argl	f	Fl	w
Maximum	0.1	0	0	1	10	26	48	66	79	99	100	100		0.08	17.93	1.6
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	0	1	9	24	42	60	75	98	100	100		0.06		1.7
Moyenne Xf	0.0	0	0	1	6	16	30	46	64	95	100	100		0.03	13.40	1.1
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	2	8	19	33	53	92	100	100		0.01		0.4
Minimum	0.0	0	0	0	1	5	14	27	48	92	100	100		0.02	8.87	0.1
Ecart-type	0.02	0.1	0.1	0.3	2.7	6.4	9.3	10.8	8.8	2.1	0.0	0.0		0.018	4.530	0.50

