



SAS Ballastières Werny

Lieu dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 26/11/2025 Fin de validité 26/05/2026

Page 1/1, imprimé le mercredi 26 novembre 2025

Granulats : 2/5.6 concassé

Pétrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Classe granulaire

2	5.6
---	-----

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

Fab I

	d/2	d	D/1.4		D		1.4D	2D	Cg	f	Fl	W
	0.063	1	2	4	5	5.6	6.3	8	11.2			
Etendue e			10	30		10						
V.S.S.+U		6	15	86		100		100		0.80	24.00	
V.S.S.	0.5	5	10	80		99		100		0.50	20.00	
V.S.I.		0	0	25		90		98	100			
V.S.I.-U		0	0	19		85		97				

Partie informative

Résultats de production

du 21/07/25 au 27/10/25

	0.063	1	2	4	5	5.6	6.3	8	11.2	Cg	f	Fl	W
Maximum	0.1	1	6	68	90	96	99	100	100	C100/0	0.11	15.20	7.3
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	6	68	91	96	99	100	100		0.10		7.7
Moyenne Xf	0.1	0	4	60	85	94	98	100	100	C100/0	0.07	13.90	5.5
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	2	51	80	92	98	100	100		0.05		3.2
Minimum	0.0	0	0	39	72	91	97	100	100	C100/0	0.03	12.30	2.2
Ecart-type	0.02	0.1	1.4	6.5	4.5	1.6	0.6	0.0	0.0	0.000	0.021	1.205	1.80

