



SAS Ballastières Werny

Lieu dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 17/11/2025 Fin de validité 17/05/2026

Page 1/1, imprimé le lundi 17 novembre 2025

Granulats : 4/16R

Pétrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Classe granulaire

4 16

Norme XPP 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

Code A

	d/2	d				D/2			D			1.4D	2D	f	Fl	w
	0.063	2	4	5	5.6	6.3	8	10	12.5	16	20	22.4	31.5			
Etendue e							35									
V.S.S.+U	2.1	6	20				66			100					24.00	
V.S.S.	1.5	5	15				60			99					1.50	20.00
V.S.I.			0				25			90		98	100			
V.S.I.-U			0				19			85		97				

Partie informative

Résultats de production

du 21/07/25 au 27/10/25

	0.063	2	4	5	5.6	6.3	8	10	12.5	16	20	22.4	31.5	f	Fl	w
Maximum	0.2	0	12	27	36	46	65	82	93	99	100	100	100	0.17	18.46	5.6
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	11	24	33	42	61	78	91	99	100	100	100	0.08		5.2
Moyenne Xf	0.0	0	7	16	22	29	47	63	80	97	100	100	100	0.03	15.15	4.0
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	2	7	11	16	33	49	69	95	100	100	100	0.00		2.9
Minimum	0.0	0	2	6	10	14	30	44	66	93	100	100	100	0.00	12.29	2.2
Ecart-type	0.04	0.1	3.5	7.1	8.8	10.2	11.2	11.5	8.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.044	2.540	0.90

