



Granulats : 4/8 concassé

Pétrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Classe granulaire

4	8
---	---

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

EN 13043

	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	f	Fl	W		
	0.063	2	4	5	5.6	6.3	8	10	11.2	16	
Etendue e			10		30		10				
V.S.S.+U		6	20		86		100		100	0.80	24.00
V.S.S.		5	15		80		99		100	0.50	20.00
V.S.I.		0	0		20		90		98	100	
V.S.I.-U		0	0		14		85		97		

Partie informative

Résultats de production

du 28/07/25 au 03/11/25

	0.063	2	4	5	5.6	6.3	8	10	11.2	16	f	Fl	W
Maximum	0.4	1	10	29	47	70	97	100	100	100	0.37	12.88	3.2
Xf+1.25xEcart-types	0.2	1	8	27	43	65	96	100	100	100	0.21		3.6
Moyenne Xf	0.1	0	6	20	34	54	92	100	100	100	0.09	11.39	2.6
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	3	14	24	42	89	99	100	100	0.00		1.6
Minimum	0.0	0	3	12	22	41	90	99	100	100	0.02	7.58	0.4
Ecart-type	0.09	0.3	2.1	5.2	7.3	8.9	2.9	0.3	0.1	0.0	0.093	2.210	0.80

