



Gesteinkörnung : 8/11.2 edelsplitt Client : Werkseigenen Produktions-Kontrolle
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

Normative Teil
Werte auf die sich der produzent verpflichtet
Norme

Lieferkörnung

8	11.2
---	------

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Kategorie

I

	0.063	d/2	4	5	6.3	d	8	10	11.2	12.5	1.4D	16	2D	22.4	Cg	f	FI	W
Ausmas							10		10									
V.S.S.+U			6				20		100							0.80	19.00	
V.S.S.			5				15		99							0.50	15.00	
V.S.I.							5		90		98		100					
V.S.I.-U							0		85		97							

Informative Teil
Production resultat

von 08/01/24 bis 03/09/25

	0.063	4	5	6.3	8	10	11.2	12.5	16	22.4	Cg	f	FI	W
Maxi	0.1	1	1	5	15	73	93	100	100	100	C95/1	0.12	10.27	2.3
Xk+1.25xAbstand-type	0.1	1	1	3	14	69	92	100	100	100		0.10		2.5
Mittelwert Xf	0.1	0	1	2	12	61	91	99	100	100	C95/1	0.06	8.48	1.6
Xk-1.25xAbstand-type	0.0	0	0	1	10	53	90	98	100	100		0.02		0.7
Mini	0.0	0	0	1	9	53	90	98	100	100	C95/1	0.01	7.20	0.2
Abstand-type	0.03	0.2	0.3	1.0	1.9	6.4	0.8	0.5	0.0	0.0	0.000	0.030	0.946	0.70

