



SAS Ballastières Werny

Lieu dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 26/11/2025 Fin de validité 26/05/2026

Page 1/1, imprimé le mercredi 26 novembre 2025

Granulats : 8/11.2 concassé
Pétrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Client : Contrôle Interne

Classe granulaire

| | |
|---|------|
| 8 | 11.2 |
|---|------|

Partie contractuelle Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

I

| | d/2 | d | D | 1.4D | 2D | Cg | f | Fl | W | | | | |
|-----------|-------|---|---|------|----|----|------|------|----|------|------|-------|--|
| | 0.063 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 11.2 | 12.5 | 16 | 22.4 | | | |
| Etendue e | | | | | 10 | | 10 | | | | | | |
| V.S.S.+U | | 6 | | | 20 | | 100 | | | | 0.80 | 19.00 | |
| V.S.S. | | 5 | | | 15 | | 99 | | | | 0.50 | 15.00 | |
| V.S.I. | | | | | 5 | | 90 | | 98 | 100 | | | |
| V.S.I.-U | | | | | 0 | | 85 | | 97 | | | | |

Partie informative Résultats de production

du 08/01/24 au 03/09/25

| 0.063 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 11.2 | 12.5 | 16 | 22.4 | Cg | f | Fl | W |
|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-------|-------|-------|------|
| Maximum | 0.1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 73 | 93 | 100 | 100 | C95/1 | 0.12 | 10.27 | 2.3 |
| Xf+1.25xEcart-types | 0.1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 69 | 92 | 100 | 100 | | 0.10 | | 2.5 |
| Moyenne Xf | 0.1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 61 | 91 | 99 | 100 | C95/1 | 0.06 | 8.48 | 1.6 |
| Xf-1.25xEcart-types | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 53 | 90 | 98 | 100 | | 0.02 | | 0.7 |
| Minimum | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 53 | 90 | 98 | 100 | C95/1 | 0.01 | 7.20 | 0.2 |
| Ecart-type | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 6.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.000 | 0.030 | 0.946 | 0.70 |

