



SAS Ballastières Werny

Lieu dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 17/11/2025 Fin de validité 17/05/2026

Page 1/1, imprimé le lundi 17 novembre 2025

Granulats : 8/16 roulé

Pétrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Client : Contrôle Interne

Classe granulaire

8	16
---	----

Partie contractuelle Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Norme XPP 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

EN 12620

	d/2	d		D		1.4D	2D								
	0.063	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	22.4	31.5	Cq	f	Fl	W
Etendue e					15			15		15					
V.S.S.+U		6			25			100							24.00
V.S.S.		5			20			99					1.50	20.00	
V.S.I.					0			85		98	100				
V.S.I.-U					0			80		97					

Partie informative Résultats de production

du 24/02/25 au 20/10/25

0.063	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	22.4	31.5	Cq	f	Fl	W
Maximum	0.0	0	0	2	20	57	83	99	100	100	100	0.05	19.59	121.1
Xf+1.25xEcart-types	0.0	0	0	2	17	52	82	99	100	100	100	0.04		48.3
Moyenne Xf	0.0	0	0	1	12	40	71	97	100	100	100	1.00	0.02	16.57
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	6	28	60	94	100	100	100		0.01	0.0
Minimum	0.0	0	0	0	5	27	58	94	100	100	100		0.00	11.99
Ecart-type	0.01	0.0	0.1	0.6	4.3	9.9	8.8	1.8	0.0	0.0	0.0		0.013	2.575
														30.80

