



Ballastières Werny

Lieu-dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM
0388925196 –

Fiche Technique Produit

Date d'émission 01/06/26
Fin de validité au 31/12/26

Producteur : SAS Ballastières Werny
Granulats : 0/4 R recomposé

Utilisateur :

Pédrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire					Norme						Code		
0/4					Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139						A		
	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	D/2 2 mm	D 4 mm	1.4D 5.6 mm	2D 8 mm	f	W	SE	FM
VSI	2.0		16.0		48.0		89.0	95.0	100.0	2.00		65.0	2.16
VSI-U	1.0		12.0		45.0		87.0	94.0		1.00		59.0	2.01
VSS	8.0		56.0		88.0		99.0			8.00			2.76
VSS+U	9.0		60.0		91.0		100.0			9.00			2.91
Etendue e	6		40		40		10			6			1

Partie informative

Résultats de production - 19/01/26 au 26/05/26

	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	D/2 2 mm	D 4 mm	1.4D 5.6 mm	2D 8 mm	f	W	SE	FM
Ecart-type	0.6	1.6	4.0	2.8	2.3	1.3	0.8	0.2	0	0.65	0.9		0.11
Maximum	4.9	12.2	43.7	68.1	74.3	83.8	97.4	99.7	100.0	4.95	5.0		2.73
Minimum	2.2	4.2	25.9	56.6	64.9	78.1	94.3	99.1	100.0	2.16	1.1		2.22
Moyenne	3.6	7.1	29.8	60.1	68.1	80.7	96.0	99.4	100.0	3.65	3.3		2.58
Xf+1.25*s	4.4	9.1	34.8	63.6	71.0	82.4	97.0	99.7	100.0	4.46	4.4		2.72
Xf-1.25*s	2.9	5.1	24.8	56.5	65.2	79.1	95.0	99.1	100.0	2.84	2.2		2.44



Essai(s) complémentaire(s)			
prd	2.64Mg/m3	EN 1097-6	15/12/25
WA24	0.64%	EN 1097-6, art 7. 8 ou 9	15/12/25
Ar	0.00	P 18-542	15/12/25
Na2OEq	0.0001%	P-18542	15/12/25
AS	0.01%	EN 1744-1 art12	15/12/25
C	0.000%	EN 1744-1, art7.8 ou 9	15/12/25
S	0.01%	EN 1744-1 Art.11	15/12/25
E	%	EN 1744-4	
LPC	0.10%		15/12/25

Édité par Guillaume TREMOULET