



Ballastières Werny

Lieu-dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM
0388925196 –

Fiche Technique Produit

Date d'émission 01/06/26
Fin de validité au 31/12/26

Producteur : SAS Ballastières Werny
Granulats : 11.2/16 concassé

Utilisateur :

Péetrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire					Norme								Code			
11,2/16					Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043								EN 13043			
	0.063 mm	d/2 5.6 mm	6.3 mm	D/2 8 mm	10 mm	d 11.2 mm	12.5 mm	14 mm	D 16 mm	18 mm	1.4D 22.4 mm	2D 31.5 mm	FI	EN_Cg_cat	f	W
VSI						0.0			90.0		98.0	100.0				
VSI-U						0			85.0		97.0					
VSS		5.0				15.0			99.0				10.0		0.50	
VSS+U		6.0				20.0			100.0				14.0			
Etendue e						10			10							

Partie informative

Résultats de production - 03/03/25 au 18/05/26

	0.063 mm	d/2 5.6 mm	6.3 mm	D/2 8 mm	10 mm	d 11.2 mm	12.5 mm	14 mm	D 16 mm	18 mm	1.4D 22.4 mm	2D 31.5 mm	FI	EN_Cg_cat	f	W
Ecart-type	0.1	0.2	0.2	0.3	1.3	1.8	6.4	7.5	1.2	0.6	0	0	1.9		0.09	0.1
Maximum	0.3	0.7	0.9	1.5	7.7	15.2	43.6	70.5	93.2	100.0	100.0	100.0	9.6		0.31	1.7
Minimum	0	0.2	0.2	0.5	3.1	8.7	23.8	49.0	90.0	98.2	100.0	100.0	4.7		0.03	1.4
Moyenne	0.1	0.4	0.5	0.9	5.0	12.2	31.0	59.1	91.0	99.1	100.0	100.0	6.8		0.10	1.5
Xf+1.25 *s	0.2	0.6	0.7	1.3	6.6	14.5	39.0	68.5	92.5	99.9	100.0	100.0	9.1		0.21	1.6
Xf-1.25 *s	0.0	0.2	0.2	0.6	3.4	9.9	23.0	49.7	89.5	98.4	100.0	100.0	4.5		-0.01	1.4



Essai(s) complémentaire(s)

prd	2.64Mg/m3	EN 1097-6	01/12/25
WA24	0.5%	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	01/12/25
Ar	0.00	P 18-542	01/12/25
EN_ALH	75.30	prEN 12697-11	01/12/25
AS	0.01%	EN 1744-1 art12	01/12/25
C	0.000%	EN 1744-1. art7.8 ou 9	01/12/25
E	0.20%	EN 1744-4	01/12/25
F	0.10%	EN 1367-1	01/12/25
LA	17	EN 1097-2	01/12/25
LPC	0.10%		01/12/25
MS	%	EN 1367-2	
PSV	55.00	EN 1097-8	01/12/25
RCT	1.40%	EN 1367-5	01/12/25
S	0.01%	EN 1744-1 Art.11	01/12/25
SZ	18.20%	EN 1097-2	01/12/25
Na2OEq	0.0001%	P-18542	01/12/25

Édité parGuillaume TREMOULET