



Ballastières Werny

Lieu-dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM
0388925196 –

Fiche Technique Produit

Date d'émission 01/06/26
Fin de validité au 31/12/26

Producteur : SAS Ballastières Werny
Granulats : 16/22.4 roulé

Utilisateur :

Péetrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire				Norme								Code			
16/22,4				Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139								Code A			
	0.063 mm	d/2 8 mm	10 mm	12.5 mm	14 mm	d 16 mm	18 mm	20 mm	D 22.4 mm	25 mm	1.4D 31.5 mm	2D 45 mm	FI	f	W
VSI		0.0				5.0			81.0		98.0	100.0			
VSI-U		0				0			76.0		97.0				
VSS	1.5	5.0				20.0			96.0				20.0	1.50	
VSS+U	2.1	6.0				25.0			100.0				24.0		
Etendue						15			15						

Partie informative

Résultats de production - 18/08/25 au 16/03/26

	0.063 mm	d/2 8 mm	10 mm	12.5 mm	14 mm	d 16 mm	18 mm	20 mm	D 22.4 mm	25 mm	1.4D 31.5 mm	2D 45 mm	FI	f	W
Ecart-type	0.0	0.1	0.3	0.9	1.9	3.7	7.2	8.8	3.6	1.2	0	0	3.1	0.01	0.3
Maximum	0.1	0.4	1.1	4.0	8.9	19.6	48.2	77.9	91.7	99.1	100.0	100.0	19.8	0.05	1.8
Minimum	0	0.1	0.1	0.3	1.2	6.7	21.3	46.3	81.0	95.3	100.0	100.0	9.6	0.01	0.4
Moyenne	0.0	0.2	0.4	1.2	3.3	12.2	33.2	59.0	84.6	97.1	100.0	100.0	15.7	0.02	1.2
Xf+1.25*s	0.0	0.3	0.7	2.3	5.7	16.8	42.2	69.9	89.1	98.7	100.0	100.0	19.5	0.04	1.6
Xf-1.25*s	0	0.1	0.1	0.1	0.8	7.5	24.2	48.0	80.2	95.6	100.0	100.0	11.8	0.01	0.9



Essai(s) complémentaire(s)			
prd	2.62Mg/m3	EN 1097-6	15/12/25
WA24	0.72%	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	15/12/25
Ar	0.00	P 18-542	15/12/25
Argl	0.00		15/12/25
Cq	%		
AS	0.01%	EN 1744-1 art12	15/12/25
C	0.000%	EN 1744-1. art7.8 ou 9	15/12/25
E	0.20%	EN 1744-4	15/12/25
F	0.50%	EN 1367-1	15/12/25
LA	21	EN 1097-2	15/12/25
LPC	0.10%		15/12/25
MS	%	EN 1367-2	
S	0.01%	EN 1744-1 Art.11	15/12/25
SZ	20.70%	EN 1097-2	15/12/25
Imp	0.00		15/12/25
MDE	7	EN 1097-1	15/12/25
Na2OEq	0.0001%	P-18542	15/12/25

Édité par Guillaume TREMOULET