



Ballastières Werny

Lieu-dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM
0388925196 –

Fiche Technique Produit

Date d'émission 01/06/26
Fin de validité au 31/12/26

Producteur : SAS Ballastières Werny
Granulats : 16/31.5 roulé

Utilisateur :

Péetrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire				Norme								Code			
16/31,5				Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139								Code A			
	0.063 mm	d/2 8 mm	10 mm	12.5 mm	d 16 mm	18 mm	20 mm	D/1.4 22.4 mm	25 mm	D 31.5 mm	1.4D 45 mm	2D 63 mm	FI	f	W
VSI		0.0			1.0					84.0	98.0	100.0			
VSI-U		0			0					79.0	97.0				
VSS		5.0			16.0					99.0			20.0	1.50	
VSS+U		6.0			21.0					100.0			24.0		
Etendue e					15					15					

Partie informative

Résultats de production - 28/07/25 au 18/05/26

	0.063 mm	d/2 8 mm	10 mm	12.5 mm	d 16 mm	18 mm	20 mm	D/1.4 22.4 mm	25 mm	D 31.5 mm	1.4D 45 mm	2D 63 mm	FI	f	W
Ecart- type	0.0	0.1	0.1	0.5	3.0	5.8	7.6	9.0	7.4	1.8	0	0	3.1	0.01	0.4
Maximu m	0.1	0.3	0.6	1.9	11.3	25.0	41.4	57.4	73.1	98.1	100.0	100.0	19.9	0.06	1.6
Minimu m	0	0	0.1	0.2	1.2	5.0	14.2	26.9	48.4	92.2	100.0	100.0	10.8	0.01	0.1
Moyenn e	0.0	0.1	0.3	0.8	6.8	16.9	30.1	45.9	63.6	95.1	100.0	100.0	16.4	0.03	1.0
Xf+1.25* s	0.0	0.2	0.4	1.4	10.5	24.1	39.6	57.2	72.9	97.4	100.0	100.0	20.2	0.04	1.5
Xf-1.25* s	0	0.1	0.1	0.3	3.1	9.7	20.7	34.6	54.3	92.9	100.0	100.0	12.6	0.01	0.5



Essai(s) complémentaire(s)

prd	2.62Mg/m3	EN 1097-6	08/12/25
WA24	0.69%	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	08/12/25
Ar	0.00	P 18-542	08/12/25
Argl	0.00		08/12/25
Cq	%		
AS	0.01%	EN 1744-1 art12	08/12/25
C	0.000%	EN 1744-1. art7.8 ou 9	08/12/25
E	0.20%	EN 1744-4	08/12/25
F	0.50%	EN 1367-1	08/12/25
LA	21	EN 1097-2	08/12/25
LPC	0.10%		08/12/25
MS	%	EN 1367-2	
S	0.01%	EN 1744-1 Art.11	08/12/25
SZ	20.70%	EN 1097-2	08/12/25
Imp	0.00		08/12/25
MDE	7	EN 1097-1	08/12/25
NaOEq	0.0001%	P-18542	08/12/25

Édité parGuillaume TREMOULET