



Ballastières Werny

Lieu-dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM
0388925196 –

Fiche Technique Produit

Date d'émission 01/06/26
Fin de validité au 31/12/26

Producteur : SAS Ballastières Werny
Granulats : 2/5.6 concassé

Utilisateur :

Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire				Norme							Code		
2/5,6				Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043							Fab I		
	0.063 mm	d/2 1 mm	d 2 mm	D/1.4 4 mm	5 mm	D 5.6 mm	6.3 mm	1.4D 8 mm	2D 11.2 mm	FI	EN_Cg_ca t	f	W
VSI		0.0	0.0	25.0		90.0		98.0	100.0				
VSI-U		0	0	19.0		85.0		97.0					
VSS	0.5	5.0	10.0	80.0		99.0		100.0		20.0		0.50	
VSS+U		6.0	15.0	86.0		100.0		100.0		24.0		0.80	
Etendue e			10	30		10							

Partie informative

Résultats de production - 12/01/26 au 18/05/26

	0.063 mm	d/2 1 mm	d 2 mm	D/1.4 4 mm	5 mm	D 5.6 mm	6.3 mm	1.4D 8 mm	2D 11.2 mm	FI	EN_Cg_ca t	f	W
Ecart-type	0.1	0.2	2.0	4.8	2.9	1.6	0.4	0	0	1.6		0.05	2.1
Maximum	0.2	0.8	8.8	72.0	92.8	97.8	99.7	100.0	100.0	17.9		0.20	7.6
Minimum	0	0.1	1.6	51.6	80.3	90.8	98.2	100.0	100.0	13.4		0.03	1.5
Moyenne	0.1	0.3	6.4	66.5	88.9	95.2	98.9	100.0	100.0	14.9		0.07	5.9
Xf+1.25*s	0.1	0.5	8.8	72.5	92.5	97.2	99.4	100.0	100.0	16.9		0.13	8.5
Xf-1.25*s	0	0.1	3.9	60.6	85.3	93.2	98.4	100.0	100.0	12.8		0.01	3.3



Essai(s) complémentaire(s)		
prd	Mg/m3	EN 1097-6
WA24	%	EN 1097-6, art 7.8 ou 9
Ar		P 18-542
EN_ALH		prEN 12697-11
AS	%	EN 1744-1 art12
C	%	EN 1744-1, art7.8 ou 9
E	%	EN 1744-4
F	%	EN 1367-1
LA		EN 1097-2
LPC	%	
MS	%	EN 1367-2
PSV		EN 1097-8
RCT	%	EN 1367-5
S	%	EN 1744-1 Art.11
SZ	%	EN 1097-2
Na2OEq	%	P-18542

Édité par Guillaume TREMOULET