



Ballastières Werny

Lieu-dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM
0388925196 –

Fiche Technique Produit

Date d'émission 01/06/26
Fin de validité au 31/12/26

Producteur : SAS Ballastières Werny
Granulats : 2/8 roulé

Utilisateur :

Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire				Norme							Code		
2/8				Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139							EN 12620		
	0.063 mm	d/2 1 mm	d 2 mm	D/2 4 mm	5 mm	6.3 mm	D 8 mm	10 mm	1.4D 11.2 mm	2D 16 mm	FI	f	W
VSI			0.0	0.0			85.0		98.0	100.0			
VSI-U			0	0			80.0		97.0				
VSS		5.0	20.0	20.0			99.0		100.0		20.0	1.50	
VSS+U		6.0	25.0	25.0			100.0		100.0		24.0		
Etendue e			20	20			15						

Partie informative

Résultats de production - 30/06/25 au 04/05/26

	0.063 mm	d/2 1 mm	d 2 mm	D/2 4 mm	5 mm	6.3 mm	D 8 mm	10 mm	1.4D 11.2 mm	2D 16 mm	FI	f	W
Ecart-type	0.0	0.1	0.1	4.8	9.3	8.4	1.9	0.0	0	0	3.6	0.03	1.3
Maximum	0.1	0.2	0.3	19.9	50.0	80.1	98.5	100.0	100.0	100.0	13.5	0.12	5.9
Minimum	0	0	0	4.0	16.4	48.0	91.0	99.9	100.0	100.0	0.0	0.00	1.2
Moyenne	0.0	0.0	0.1	13.9	36.0	68.1	95.9	100.0	100.0	100.0	8.9	0.02	3.5
Xf+1.25*s	0.0	0.1	0.3	19.9	47.6	78.6	98.2	100.0	100.0	100.0	13.4	0.06	5.0
Xf-1.25*s	0	0	0.0	7.9	24.4	57.6	93.5	100.0	100.0	100.0	4.4	-0.02	1.9



Essai(s) complémentaire(s)			
prd	2.59Mg/m3	EN 1097-6	15/12/25
WA24	1,33%	EN 1097-6, art 7.8 ou 9	15/12/25
Ar	0.00	P 18-542	15/12/25
Argl	0.00		15/12/25
Cq	%		
AS	0.01%	EN 1744-1 art12	15/12/25
C	0.000%	EN 1744-1, art7.8 ou 9	15/12/25
E	0.20%	EN 1744-4	15/12/25
F	0.50%	EN 1367-1	15/12/25
LA	21	EN 1097-2	15/12/25
LPC	0.10%		15/12/25
MS	%	EN 1367-2	
S	0.01%	EN 1744-1 Art.11	15/12/25
SZ	20.70%	EN 1097-2	15/12/25
Imp	0.00		15/12/25
MDE	7	EN 1097-1	15/12/25
Na2OEq	0.0001%	P-18542	15/12/25

Édité par Guillaume TREMOULET