



Ballastières Werny

Lieu-dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM
0388925196 –

Fiche Technique Produit

Date d'émission 01/06/26
Fin de validité au 31/12/26

Producteur : SAS Ballastières Werny
Granulats : 4/8 concassé

Utilisateur :

Péetrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire				Norme							Code			
4/8				Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043							EN 13043			
	0.063 mm	d/2 2 mm	d 4 mm	5 mm	D/1.4 5.6 mm	6.3 mm	D 8 mm	10 mm	1.4D 11.2 mm	16 mm	FI	EN_Cg_c at	f	W
VSI		0.0	0.0		20.0		90.0		98.0	100.0				
VSI-U		0	0		14.0		85.0		97.0					
VSS		5.0	15.0		80.0		99.0		100.0	100.0	20.0		0.50	
VSS+U		6.0	20.0		86.0		100.0		100.0		24.0		0.80	
Etendue e			10		30		10							

Partie informative

Résultats de production - 12/01/26 au 18/05/26

	0.063 mm	d/2 2 mm	d 4 mm	5 mm	D/1.4 5.6 mm	6.3 mm	D 8 mm	10 mm	1.4D 11.2 mm	16 mm	FI	EN_Cg_c at	f	W
Ecart- type	0.1	0.1	2.6	5.5	7.0	8.1	3.0	0.1	0		1.5		0.08	0.5
Maximu m	0.3	0.5	11.3	31.5	47.3	69.6	98.8	100.0	100.0		13.4		0.28	3.3
Minimu m	0	0	3.4	13.8	23.2	40.4	90.1	99.6	100.0		8.9		0.02	1.4
Moyenne	0.1	0.3	7.5	23.3	36.7	56.1	92.7	99.9	100.0		11.3		0.08	2.6
Xf+1.25* s	0.2	0.5	10.8	30.2	45.5	66.2	96.4	100.0	100.0		13.2		0.17	3.2
Xf-1.25*s	0	0.1	4.3	16.4	27.9	46.0	89.0	99.7	100.0		9.4		-0.02	2.0



Essai(s) complémentaire(s)			
prd	2.63Mg/m3	EN 1097-6	15/12/25
WA24	0.63%	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	15/12/25
Ar	0.00	P 18-542	15/12/25
EN_ALH	75.30	prEN 12697-11	15/12/25
AS	0.01%	EN 1744-1 art12	15/12/25
C	0.000%	EN 1744-1. art7.8 ou 9	15/12/25
E	0.20%	EN 1744-4	15/12/25
F	0.10%	EN 1367-1	15/12/25
LA	17	EN 1097-2	15/12/25
LPC	0.10%		15/12/25
MS	%	EN 1367-2	
PSV	55.00	EN 1097-8	15/12/25
RCT	1.40%	EN 1367-5	15/12/25
S	0.01%	EN 1744-1 Art.11	15/12/25
SZ	18.20%	EN 1097-2	15/12/25
Na2OEq	0.0003%	P-18542	15/12/25

Édité parGuillaume TREMOULET