



Ballastières Werny

Lieu-dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM
0388925196 –

Fiche Technique Produit

Date d'émission 01/06/26
Fin de validité au 31/12/26

Producteur : SAS Ballastières Werny
Granulats : 8/11.2 concassé

Utilisateur :

Péetrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire				Norme							Code			
8/11,2				Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043							I			
	0.063 mm	d/2 4 mm	5 mm	6.3 mm	d 8 mm	10 mm	11.2 mm	12.5 mm	1.4D 16 mm	2D 22.4 mm	FI	EN_Cg_c at	f	W
VSI					5.0		90.0		98.0	100.0				
VSI-U					0		85.0		97.0					
VSS		5.0			15.0		99.0				15.0		0.50	
VSS+U		6.0			20.0		100.0				19.0		0.80	
Etendue					10		10							

Partie informative

Résultats de production - 28/10/25 au 18/05/26

	0.063 mm	d/2 4 mm	5 mm	6.3 mm	d 8 mm	10 mm	11.2 mm	12.5 mm	1.4D 16 mm	2D 22.4 mm	FI	EN_Cg_c at	f	W
Ecart-type	0.0	0.1	0.2	0.7	2.8	4.7	1.7	0.6	0	0	1.7		0.03	1.3
Maximum	0.1	0.9	1.4	3.2	16.6	66.4	92.3	99.4	100.0	100.0	11.5		0.15	2.1
Minimum	0.1	0.4	0.5	1.1	5.9	50.3	86.7	97.5	100.0	100.0	7.3		0.05	-3.2
Moyenne	0.1	0.5	0.8	2.1	11.0	56.9	89.7	98.5	100.0	100.0	9.5		0.07	1.5
Xf+1.25*s	0.1	0.7	1.0	2.9	14.5	62.8	91.8	99.2	100.0	100.0	11.7		0.11	3.1
Xf-1.25*s	0.1	0.4	0.5	1.3	7.6	51.1	87.6	97.8	100.0	100.0	7.3		0.04	-0.1



Essai(s) complémentaire(s)			
prd	2.64Mg/m3	EN 1097-6	15/12/25
WA24	0.55%	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	15/12/25
Ar	0.00	P 18-542	15/12/25
EN_ALH	75.30	prEN 12697-11	15/12/25
AS	0.01%	EN 1744-1 art12	15/12/25
C	0.000%	EN 1744-1. art7.8 ou 9	15/12/25
E	0.20%	EN 1744-4	15/12/25
F	0.10%	EN 1367-1	15/12/25
LA	17	EN 1097-2	15/12/25
LPC	0.10%		15/12/25
MS	%	EN 1367-2	
PSV	55.00	EN 1097-8	15/12/25
RCT	1.40%	EN 1367-5	15/12/25
S	0.01%	EN 1744-1 Art.11	15/12/25
SZ	18.20%	EN 1097-2	15/12/25
NaOEq	0.0003%	P-18542	15/12/25

Édité parGuillaume TREMOULET