



Ballastières Werny

Lieu-dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM
0388925196 –

Fiche Technique Produit

Date d'émission 01/06/26
Fin de validité au 31/12/26

Producteur : SAS Ballastières Werny
Granulats : GNT 0/14 C recomposée

Utilisateur :

Péetrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire			Norme								Code	
0/14											GNT 4 - NF EN 13285	
	0.063 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	4 mm	6.3 mm	8 mm	D/1.4 10 mm	D 14 mm	1.4D 20 mm	f	W
VSI	4.0	10.0	15.0	22.0	35.0		55.0		85.0	100.0	4.00	
VSI-U												
VSS	9.0	35.0	40.0	50.0	65.0		85.0		99.0		9.00	
VSS+U												
Etendue e												

Partie informative

Résultats de production - 10/06/24 au 20/04/26

	0.063 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	4 mm	6.3 mm	8 mm	D/1.4 10 mm	D 14 mm	1.4D 20 mm	f	W
Ecart-type	0.7	2.7	3.9	4.3	5.3	5.6	4.6	4.3	2.4	0	0.67	1.3
Maximum	6.5	23.1	32.3	43.9	54.0	63.5	70.6	80.0	95.5	100.0	6.54	8.2
Minimum	4.3	13.8	18.0	28.3	35.1	43.7	56.0	64.6	87.7	100.0	4.32	3.8
Moyenne	5.3	17.5	24.5	35.7	44.4	54.3	62.3	72.4	92.2	100.0	5.32	6.6
Xf+1.25*s	6.2	20.8	29.4	41.2	51.0	61.3	68.2	77.9	95.2	100.0	6.16	8.1
Xf-1.25*s	4.5	14.2	19.7	30.3	37.9	47.3	56.5	67.0	89.2	100.0	4.47	5.0



Essai(s) complémentaire(s)

Édité par Guillaume TREMOULET