



Ballastières Werny

Lieu-dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM
0388925196 –

Fiche Technique Produit

Date d'émission 01/06/25
Fin de validité au 31/12/25

Producteur : SAS Ballastières Werny
Granulats : Tout venant

Utilisateur :

Péetrographie : Alluvionaie silico-calcaire

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire					Norme												Code				
0/80																	Classement GTR: D31				
	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	4 mm	5.6 mm	8 mm	11.2 mm	14 mm	16 mm	22.4 mm	25 mm	31.5 mm	(d+D) /2 40 mm	50 mm	D 80 mm	100 mm	f	W
VSI																					
VSI-U																					
VSS																					
VSS+ U																					
Etend ue e																					

Partie informative

Résultats de production - 30/03/20 au 07/04/25

	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	4 mm	5.6 mm	8 mm	11.2 mm	14 mm	16 mm	22.4 mm	25 mm	31.5 mm	(d+D) /2 40 mm	50 mm	D 80 mm	100 mm	f	W
Ecart- type	1.4	1.7	4.1	5.5	5.9	6.2	6.3	6.0	5.6	5.1	5.0	5.3	6.2	6.6	5.3	4.9	5.2	5.2			
Maxi- mum	4.3	5.1	15.5	22.4	23.6	25.1	26.7	27.3	32.5	38.6	43.1	47.7	58.1	61.9	67.9	75.1	81.9	97.7			
Mini- mum	0.1	0.4	2.2	3.5	3.9	4.6	7.0	10.1	15.9	22.9	28.2	32.6	40.9	43.4	52.9	61.1	64.7	81.5			
Moye- nne	1.2	2.4	8.3	13.3	14.4	15.7	17.8	20.0	23.9	29.5	34.3	38.5	49.1	53.1	61.3	68.4	75.6	90.5			
Xf+1. 25*s	3.0	4.5	13.4	20.3	21.7	23.5	25.7	27.5	30.9	35.9	40.6	45.1	56.9	61.4	67.9	74.6	82.1	97.0			
Xf-1.2 5*s	0	0.3	3.2	6.4	7.0	7.9	9.9	12.5	17.0	23.1	28.1	31.8	41.4	44.8	54.7	62.3	69.1	84.0			



Essai(s) complémentaire(s)

Édité par Guillaume TREMOULET